

PRODUKT SPEZIFIKATION FIBERFLON 9012AS

Typ	Fiberflon 9012AS
Gerüststoff	Glasgewebe
Maschenweite	4 x 4 mm
Beschichtung	PTFE (SCHWARZ/ANTISTATISCH)
PTFE-Anteil	31 %
Nominalgewicht	580 g/m ²
Nominalstärke	1,20 mm
Reissfestigkeit	3.000 N/5cm
Dehnung	< 0,5 %
Temperaturbeständigkeit	260°C Dauerbelastung 300°C kurzfristige Belastung
Breite	2.050 / 2.500 / 2.800 / 3.350 mm

Bei den Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte, Abweichungen von $\pm 5\%$ sind möglich.
Sie entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.
Änderungen, die dem Technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

01.08.2007

FIBERFLON TECHNISCHE GEWEBE